



## WB – 291 Primer na savé podklady

**Artelit** Primer na savé podklady WB-291 je okamžitě použitelný penetrační nátěr na cementové podklady, bez nutnosti ředění. Výrazně snižuje nasákavost podkladů a zajišťuje lepší přílnavost následných vrstev. Primer je výborný jako ochrana proti vlhkosti stavebních materiálů na bázi sádry. Primer lze použít v interiérech.

### VLASTNOSTI:

- Použitelný na podlahy
- Po vyschnutí působí jako elastický epoxidový film
- Kompatibilní s podlahovým vytápěním
- Bez obsahu ředidel
- Bez zápachu
- Zlepšuje přílnavost podkladu a váže zbytky prachu.
- Nízká spotřeba, snadné nanášení.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složení:	disperze na bázi umělé pryskyřice
Barva:	Bílá
Hustota:	1,04 kg/l
Nanášení:	Váleček
Pracovní teplota:	min +5°C
Spotřeba:	100-200 g/m <sup>2</sup> v závislosti na nasákavosti podkladu
Čas vysychání:	- cca. 15 minut na cementových podkladech - 15-30 minut na nesavých a špatně savých podkladech - cca. 4 hodiny na podkladech ze dřeva a dřevotřísky - 24 hodin při použití na podklady, kde bylo použito sádry jako pojiva a při použití jako penetrace na cementové stěrkové hmoty při vícevrstevném nátěru.

### KOMPATIBILITA S PODKLADY:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Beton                                | - Cementový potěr |
| - Sádrové potěry a omítky              | - Suché potěry    |
| - Sádrokartonové a sádrovláknité desky | - Rychlopotěry    |
| - Dřevěné podklady                     |                   |

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Příprava:

Podklad musí být vyschlý a mít dostatečnou pevnost, stabilitu a únosnost. Podklad musí být čistý, bez olejových a mastných stop, disperzních nátěrů a laků a bez volných částic. Nerozpustné zbytky lepidel je potřeba co nejlépe odstranit. Izolující a sintrované vrstvy je potřeba vhodně odstranit (např. broušením, frézováním, tryskáním a následným vysátím. Stará vodorozpustná lepidla, například lepidla na bázi louhu sířičitaného, by měla být odstraněna úplně.



## **Nanášení:**

Před použitím primer důkladně protřepat. Primer nanášet na podklad kartáčem, štětkou, válečkem, aj. Zamezit vzniku kaluže. Před nanášením další vrstvy musí být primer zaschlý. Nástroje použité pro aplikaci umýt ihned po použití vodou.

## **LOGISTICKÉ INFORMACE:**

**Balení:** 5 a 10 l kanystr.

Záruční doba je 12 měsíců, je-li výrobek skladován v suchu a chladu v originálním, uzavřeném obalu.

Načatá balení je nutné okamžitě uzavřít. Rozmíchaný materiál je potřeba zpracovat nejdéle do 7 dnů po smíchání.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.